


A Semigent Kft. nemesfém félkész termék gyártói készletválasztéka

A Semigent Kft. egyik fő profilja az acél-, színesfém- és nemesfém félgyártmányok importja, import képviselője. Nemesfém vonalon 2020-tól kezdve lehetőségünk nyílt egy német nemesfém gyártó raktárkészletét forgalmazni, gyártóművi raktárról. Ez reményeink szerint kb. 1 naptári héten belüli budapesti szállítást tesz lehetővé. Minimális rendelési érték: EUR 1.500,-

Fedezze fel lehetőségeinket!

Lemez (ezüst, arany, platina, palládium)													
Ötvözet	Ag-tartalom	Szín	Sűrűség	Keménység lágy állapotban	Olvadék tartomány	Vastagság (mm)						Szélesség (mm)	Hossz (mm)
	‰		g/cm ³	HV 5	°C	0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0		
Ag 935	935	fehér	10,3	70	825 – 900	•	•	•	•	•	•	5-100	5-500
Au 333	45	vörös	10,8	110	935 – 1000			•		•		5-100	5-500
Au 333	90	sárga	10,6	110	820 – 910	•		•	•	•	•	5-100	5-500
Au 333 Ag	580	fehér	12,1	120	840 – 915			•		•		5-100	5-500
Au 585	5	vörös	12,9	120	925 – 975			•		•		5-100	5-500
Au 585	330	sárga	14,0	130	860 – 930	•		•	•	•	•	5-100	5-500
Au 585 Pd 14	185	fehér	14,3	145	1015 – 1105			•		•		5-100	5-500
Au 750	40	vörös	15,0	185	900 – 930			•		•		5-100	5-500
Au 750	150	sárga 2N	15,5	140	855 – 900	•		•	•	•	•	5-100	5-500
Au 750 Pd13,5	20	fehér	15,9	135	1045 – 1135			•		•		5-100	5-500



Körhuzal (ezüst, arany)											
Ötvözet	Ag-tartalom	Szín	Sűrűség	Keménység lágy állapotban	Olvadék tartomány	Átmérő (mm)					
	‰		g/cm³	HV 5	°C	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
Ag 935	935	fehér	10,3	70	825 – 900	•	•	•	•	•	•
Au 333	45	vörös	10,8	110	935 – 1000		•		•		
Au 333	90	sárga	10,6	110	820 – 910	•	•		•	•	•
Au 333 Ag	580	fehér	12,1	120	840 – 915		•		•		
Au 585	5	vörös	12,9	120	925 – 975		•		•		
Au 585	335	sárga ON	14,0	130	860 – 930	•	•		•	•	•
Au 585 Pd 14	185	fehér	14,3	145	1015 – 1105		•		•		
Au 750	40	vörös	15,0	185	900 – 930		•		•		
Au 750	150	sárga 2N	15,5	140	855 – 900	•	•		•	•	•
Au 750 Pd13,5	20	fehér	15,9	135	1045 – 1135		•		•		

Hengerhuzal (ezüst, arany, platina, palládium)							
Ötvözet	Ag-tartalom	Szín	Sűrűség	Keménység lágy állapotban	Olvadék tartomány	Méret (mm)	
	‰		g/cm ³	HV 5	°C	3,6	6,4
Ag 935	935	fehér	10,3	70	825 – 900	•	•
Au 333	45	vörös	10,8	110	935 – 1000	•	•
Au 333	90	sárga	10,6	110	820 – 910	•	•
Au 333 Ag	580	fehér	12,1	120	840 – 915	•	•
Au 585	5	vörös	12,9	120	925 – 975	•	•
Au	150	rozé	13,4	170	850-890	•	•
Au 585	335	sárga ON	14,0	130	860 – 930	•	•
Au 585 Pd 14	185	fehér	14,3	145	1015 – 1105	•	•
Au 750	40	vörös	15,0	185	900 – 930	•	•
Au 750	90	rozé	15,2	155	870-885	•	•
Au 750	150	sárga 2N	15,5	140	855 – 900	•	•
Au 750 Pd13,5	20	fehér	15,9	135	1045 – 1135	•	•
Pt600WRu	-	fehér	13,6	180	1240-1330		•
Pt960Cu	-	fehér	20,3	110	1730-1745		•
Pt952WRu	-	fehér	20,8	170	kb. 1800	•	•
Pd500WRu	-	szürke	10,8	170	1100-1180		•
Pd585WRu	-	szürke	10,9	170	1160-1245		•
Pd950WRu	-	szürke	11,6	140	1320-1480	•	•

Körcső (ezüst, arany, platina, palládium)																
Ötvözet	Ag-tartalom	Szín	Sűrűség	Keménység lágy állapotban	Olvadék tartomány	Méret (mm) külső Ø x fal hossz: max. 500 mm										
	‰		g/cm ³	HV 5	°C	2x0,5	3x0,5	4x0,5	4x1	5x0,5	5x1	6x0,5	6x1	7x1	8x1	10x1
Ag 935	935	fehér	10,3	70	825 – 900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Au 333	45	vörös	10,8	110	935 – 1000	külön ajánlatkérésre										
Au 333	90	sárga	10,6	110	820 – 910											
Au 333 Ag	580	fehér	12,1	120	840 – 915											
Au 585	5	vörös	12,9	120	925 – 975											
Au 585	330	sárga	14,0	130	860 – 930	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Au 585 Pd 10	280	fehér	14,4	100	1055-1150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Au 750	50	vörös	15,0	185	900 – 930	külön ajánlatkérésre										
Au 750	140	sárga 2N	15,4	140	850 – 890	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Au 750 Pd13,5	20	fehér	15,9	135	1045 – 1135	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pt952WRu	-	fehér	20,8	170	kb. 1800	külön ajánlatkérésre										
Pd950WRu	-	szürke	11,6	140	1320-1480											

Négyzetcső (ezüst, arany, platina, palládium)									
Ötvözet	Ag-tartalom	Szín	Sűrűség	Keménység lágy állapotban	Olvadék tartomány	Méret (mm) külső x külső x fal hossz: max. 500 mm			
	‰		g/cm ³	HV 5	°C	3x3x0,5	4x4x0,5	5x5x0,5	6x6x0,5
Ag 935	935	fehér	10,3	70	825 – 900	•	•	•	•
Au 333	45	vörös	10,8	110	935 – 1000	külön ajánlatkérésre			
Au 333	90	sárga	10,6	110	820 – 910				
Au 333 Ag	580	fehér	12,1	120	840 – 915				
Au 585	5	vörös	12,9	120	925 – 975				
Au 585	330	sárga	14,0	130	860 – 930	•	•	•	•
Au 585 Pd 10	280	fehér	14,4	100	1055-1150	•	•	•	•
Au 750	50	vörös	15,0	185	900 – 930	külön ajánlatkérésre			
Au 750	140	sárga 2N	15,4	140	850 – 890	•	•	•	•
Au 750 Pd13,5	20	fehér	15,9	135	1045 – 1135	•	•	•	•
Pt952WRu	-	fehér	20,8	170	kb. 1800	külön ajánlatkérésre			
Pd950WRu	-	szürke	11,6	140	1320-1480				



További információk a  honlapunkon találhatóak.